

# OLDOPAL® L 552

## PVA-Slipmiddel På basis af polyvinylalkohol

Monofiber varenummer: 741-0052

OLDOPAL® - slipmiddel L 552 er fremstillet på basis af polyvinylalkohol (PVA), opløst i ethanol/vand. Efter tørring fremstår PVA-overfladen skinnende og sej.

### Anvendelse

OLDOPAL® - L 552 anvendes som slipmiddel mellem form og emne af polyester eller epoxy. Én påføring af L 552 holder til 5 – 6 afformninger i samme form. Ved større forme kan man med fordel benytte OLDOPAL® Slipmiddel L 554 (vare nr. 741-0054).

Hvis man ønsker matte overflader på de færdige emner, kan man påføre flydende OLDOPAL® - voks L 563 (vare nr. 741-0063) med en sprøjtepistol.

### Holdbarhed

Opbevares mørkt ved en temperatur omkring 20 °C. Lagerstabilitet er mindst 6 måneder i uåbnede originalbeholdere ved max. 20 °C.

### Levering

Leveres i dunke á 5 kg.

### Fabrikat

Büfa, Tyskland.

| Egenskaber i leveret stand  |                                                                |                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Viskositet ved 20°C         | 20 – 22 sekunder                                               | DIN 53 221<br>DIN-bæger Ø 4 mm |
| Flammepunkt                 | 24 °C                                                          | DIN 53 213                     |
| Vægtfylde/densitet ved 20°C | 0,9 – 1,0 g/m <sup>3</sup>                                     | DIN 53 217/2                   |
| Forbrug                     | 30 - 70 g/m <sup>2</sup>                                       |                                |
| Hærdetid                    | 10 – 15 minutter<br>(ved høj luftfugtighed betydeligt længere) |                                |

### Arbejdsanvisning

PVA-slipmiddel L 552 skal påføres med en svamp i et tyndt regelmæssigt lag. I komplicerede forme må man anvende pensel. Ved påføring af gelcoatlag, er det vigtigt at L552 er fuldkommen tør, da man ellers senere kan få problemer med emnernes vejr- og farve-bestandighed. L552 anbefales ikke til kemisk belastede emner som f.eks svømmebassiner, da restvandindhold kan føre til underhærdning i grænsefladen mellem L552 og gelcoat. Efter afformning af emner kan PVA-slipmiddelrester afvaskes med vand.

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.