

# BÜFA® -Inhibitor L585

## Inhibitor 1 %-opløsning

Monofiber varenummer: 742-0085

BÜFA®- inhibitor L585 er en brugsklar 1-% opløsning til forlængelse af geltiden i forskellige polyesterprodukter.

BÜFA®- inhibitor L585 kan tilsættes cobolt-foracellerede polyestertyper.

Doseringen skal ligge mellem min. 0,5 % og max. 2,0 %. En overdosering vil føre til ufuldstændig hærdning.

### Holdbarhed

Opbevares køligt i lukkede beholdere, beskyttet mod sollys ved en temperatur på max. 22-25 °C. Ved høj temperatur polymeriserer styrenen og ved lav klumper paraffinen. Sidstnævnte kan rettes ved at opvarme varen før brug.

Lagerstabilitet er mindst 3 måneder i uåbnede originalbeholdere ved max. 25 °C. Gel- og hærdetid kan ændre sig ved opbevaring udover 3 måneder.

### Levering

Leveres i dunke á 5 kg.

### Fabrikat

Büfa, Tyskland.

Egenskaber i leveret stand		
Vægtfylde ved 20°C	Ca. 1,00 g/ml	DIN 53 217/2
Viskositet ved 20°C DIN-bæger Ø 6 mm	4 – 6 sekunder	EN ISO 2431
Flammepunkt	32 °C	DIN 53 213

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.