

740-0588

Glasfiberforstærket klæbemasse på basis af Tetrahydrophthalsyre

Monofiber varenummer: 740-0588



Produktbeskrivelse

740-0588 er en glasfiberforstærket klæbemasse med overflade fyldende egenskaber. Den er foraccellereret og fremstillet på basis af THA (tetrahydrophthalsyre). Påføres med spartel.

740-0588 anvendes til sammenklæbning af udhærdede dele i glasfiberarmeret polyester, epoxy eller som spartelmasse til reparationer. Indeholder glasfibre, men ikke fyldstoffer, og er derfor velegnet til sammenklæbning af bådeskrog o.lign., samt emner der skal indeholde vand.

Diverse

Leveres i spande med 1, 5, 10 eller 23 kg.

Opbevaring

740-0588 skal opbevares køligt i lukkede original emballager, beskyttet mod sollys. Ved korrekt oplagring under 20 °C er lager- stabiliteten midst 3 måneder. Under lagring kan viskositet, gel- og hærdetider ændre sig.

Egenskaber i leveret stand

Vægtfylde/densitet	1,25 g/ml	DIN 53 217/2
Viskositet ved 20 °C - Brookfield RV/DV II Spl 7 rpm 5	500 - 700.000 mPa·s (Pasta)	ISO 2555
Styrenindhold	28 - 31 %	
Flammepunkt	32 °C	DIN 53 213
Reaktivitet		
Büfa metode iht. DIN 16 945 6.2.2.1.100 g klæbemasse + 2,0 % Butanox M50		
20 - 30 °C	8 - 12 minutter	
20 °C - T-max	14 - 21 minutter	
T-max	150 - 180 minutter	
Geltid		
Målt på 100 g klæbemasse + 2,0 % Butanox M50		
ved 20 °C	8 - 12 minutter	

Egenskaber i hærdet stand, uarmeret

Målt i standard laboratorie-atmosfære på testemner lavet af ren klæbemasse, opbevaret i 24 timer ved 100 °C		
Trækstyrke	75 MPa	ISO 527-2
E-modul træk	3100 MPa	ISO 527-2
Brudforlængelse	7,0 %	ISO 527-2
Varmebestandighed (HDT)	ca. 84 °C	ISO 75-A

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.