

OLDOPAL[®] L 553

Spartelmasse med ultra lavt krymp

Monofiber varenummer: 740-0001



Produktbeskrivelse

OLDOPAL-spartelmasse L 553 er en spartelmasse fremstillet på basis af polyester og har fine trække- og slibeegenskaber. OLDOPAL-spartelmasse L 553 er foraccellereret med cobolt.

Anvendelse

OLDOPAL-spartelmasse L 553 anvendes til udspartling af mellemrum i udhærdede glasfiber-emner. Er også velegnet til formbygning. OLDOPAL-spartelmasse L 553 indeholder fyldstoffer og det lave styrenindhold minimerer selvklart krymp.

Diverse

OLDOPAL-spartelmasse L 553 giver rimelig arbejdstid og god overflade, som kan slibes efter ca. 1 time. L 553 bør ikke forarbejdes ved temperatur under 15 °C.

OLDOPAL-spartelmasse L 553 leveres i spande med 8 eller 30 kg.

Opbevaring

OLDOPAL-spartelmasse L 553 skal opbevares køligt i lukkede original emballager, beskyttet mod sollys. Ved korrekt oplagring under 20 °C er lagerstabiliteten 3 måneder.

Under lagring kan gel- og hærdetider ændre sig.

Egenskaber i leveret stand

Vægtfylde/densitet	1,80 g/ml	DIN 53 217/2
Farve	Hvid-grå	
Viskositet ved 20 °C	2.000.000 – 2.500.000 mPa.s (Pasta)	ISO 2555
Styrenindhold	14 – 16 %	
Flammepunkt	34 °C	DIN 53 213
T-max	Lav 75 – 90 °C	
Arbejdstid med 3,0 % M 300	8 minutter	
Der bør/kan anvendes mellem 2-4% hærdere.		

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.