

BÜFA®-Paraffine Solution 10

Paraffinopløsning

Monofiber varenummer: 742-0082

Produktbeskrivelse

BÜFA®-Paraffine Solution 10 er en klar, flydende, færdigblandet 10% paraffinopløsning opløst i Styren og Xylol.

Anvendelse

BÜFA®-Paraffine Solution 10 anvendes til fremstilling af klæbefri bagsider på gelcoat/samt polyester (til topcoat).

Når gelcoat tilsættes paraffin 742-0082 skal arbejds-temperaturen være min. 20 °C og må ikke overstige 28 °C eller udsættes for direkte sollys. Hvis dette ikke overholdes vil man ikke få en klæbefri overflade, da paraffin opløsningen ikke svømmer op til overfladen ved forhøjede temperaturer.

Holdbarhed

Opbevares mørkt ved en temperatur på mellem 22-25 °C. Ved for høj temperatur polymeriserer styrenen og ved for lav klumper paraffinen. Sidstnævnte kan rettes ved at opvarme varen. Lagerstabilitet er mindst 4 måneder i uåbnede originalbeholdere ved max. 25 °C.

Levering

Leveres i dunke á 5 kg.

Fabrikat

Büfa, Tyskland

Egenskaber i leveret stand

Viskositet ved 20 °C ISO-bæger 4 mm	9 – 11 sekunder	EN ISO 2431
Flammepunkt	30,5 °C	EN ISO 13736:2013
Vægtfylde/densitet ved 20 °C	0,85 g/ml	DIN 53 217/2

Forslag til tilsætning

DCPD polyestre	2 %
ORTO polyestre	2 – 3%
ISO polyester	2 – 3%
Fleksible polyester	6 %
ISO/NPG polyester	5
Vinylestre	5 %
Fra gelcoat til topcoat	2 %

Alle oplysninger er afgivet på grundlag af vor bedste viden, men uden ansvar for os. Data er fremkommet efter laboratorieforsøg hos vor leverandør. Da de konditioner, hvorunder varen bliver forbrugt, er uden for vor kontrol, bør varen afprøves inden brug.